

STAVEBNÍ LEPIDLA

DBK-FAS

víceúčelové lepidlo se zvýšenou pružností a sěrka na zateplovací systém

Lepicí sěrka na zateplovací systémy, určená jak pro lepení, tak pro sěrkování zateplovacích systémů. Pro vnitřní i venkovní lepení obkladů, dlažeb (i slintutých), mozaiky a kameniny. Použitelná na stěny a podlahu.

- doba zpracování: při 23 °C cca 2 hodiny (v závislosti na okolní teplotě)
- množství záměsové vody: 5,5–7,0 l/25 kg (podle konkrétního pracovního kroku)
- doba odležení: 5 minut
- spotřeba: 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- obvyklá spotřeba: 3,5 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu nanášecí sěrky, v závislosti na konkrétním pracovním kroku)
- kvalitativní třída: C2 T
- balení: 25 kg

DBK

stavební lepidlo

Univerzální lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb do tenkého maltového lože v exteriéru a interiéru. Lepidlo slouží i k lepení tepelně izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty. Vhodný pro zděnění pórobetonových tvárníc.

- doba zpracování: při 23 °C cca 2 hodiny (v závislosti na okolní teplotě)
- množství záměsové vody: 7,5 l/25 kg
- doba odležení: 15 minut
- spotřeba: 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- obvyklá spotřeba: 1,4–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu nanášecí sěrky)
- spárování možné po: 2–3 dnech
- kvalitativní třída: C1T
- balení: 25 kg



F-DBK

plně flexibilní lepidlo

Pružné plně flexibilní lepidlo pro kladení obkladů a dlažeb do tenkého maltového lože. Vhodné pro podlahové vytápění.

- doba zpracování: při 23 °C cca 2–3 hodiny (v závislosti na okolní teplotě)
- množství záměsové vody: 6,5 l/25 kg
- doba odležení: 5 minut
- spotřeba: 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- obvyklá spotřeba: 1,4–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu nanášecí stěrky)
- spárování možné po: 24 hod.
- kvalitativní třída: C2 TE
- balení: 25 kg



BKS

stavební rychletuhnoucí lepidlo

Rychletuhnoucí, mrazuvzdorné lepidlo pro kladení obkladů a dlažeb do tenkého nebo středního maltového lože. Pochází po cca 2–3 hodinách.

- doba zpracování: při 23 °C cca 30 minut (v závislosti na okolní teplotě)
- množství záměsové vody: 2,6 l/10 kg
- doba odležení: 5 minut
- spotřeba: 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- obvyklá spotřeba: 1,4–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu nanášecí stěrky)
- kvalitativní třída: C2 T
- balení: 10 kg



Kontakty na obchodně technické poradce

Ing. Ivo Valenta - manažer pro Moravu

777 763 363

i.valenta@quick-mix.cz

Ing. Ivo Valenta (východní Morava)

777 763 363

i.valenta@quick-mix.cz

Vítězslav Urban (jižní Morava, Brno)

777 763 364

v.urban@quick-mix.cz

Igor Martof (Vysočina)

777 763 366

i.martof@quick-mix.cz

Petr Paták (střední Morava a východní Čechy)

777 763 362

p.patak@quick-mix.cz

Kamil Illik (severní Morava)

775 763 755

k.illik@quick-mix.cz

Vítězslav Klimeš - manažer pro Čechy

777 763 361

v.klimes@quick-mix.cz

Vítězslav Klimeš (Ústecko a Liberecko)

777 763 361

v.klimes@quick-mix.cz

Jan Mošnicka (severozápadní Čechy)

777 763 359

j.mosnicka@quick-mix.cz

Pavel Cívčárek (Praha a Kolín)

777 763 360

p.civcerek@quick-mix.cz

Daniel Drábek (severovýchodní a jihovýchodní Čechy)

775 763 756

d.drabek@quick-mix.cz

Miloš Semrád (jižní a jihozápadní Čechy)

777 763 365

m.semrad@quick-mix.cz

quick-mix k. s.

sídlo a výroba Brno

Vinohradská 82
618 00 Brno
tel.: +420 548 210 441
fax: +420 548 216 657
e-mail: info@quick-mix.cz

provozovna Praha

U Elektry 650 (areál ZEJ)
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel./fax: +420 281 869 015
mobil: +420 777 763 356
e-mail: info@quick-mix.cz

Váš dodavatel: