

Artikl:
25232



DDB

Těsnicí hydroizolační páska hobby

Trvale pružná, kaširovaná gumová páska pro utěsňování spár, rohů a různých detailů stavebních konstrukcí. Odolná vůči stárnutí, působení vlhkosti a klimatických podmínek. Pro vnitřní i vnější použití. Na stěny i podlahy v koupelnách, balkonech, terasách apod. Překleneje spáry, trhliny, dilatace v podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka: 120 mm
Balení: role á 5 bm

VLASTNOSTI

Trvale pružná gumová páska s rozpínací zónou.
Odolná alkáliím.
Odolná vůči stárnutí a působení klimatických podmínek.
Lehké zpracování v kombinaci se systémovými izolačními materiály qm FDS 2K a FDF.
Vysoká přilnavost k tekutým hydroizolacím.
K použití ve vnějším i vnitřním prostředí.
Vhodné pro aplikaci na stěny i podlahy.
Pro izolaci rohů, úžlabí, nároží, spár zdiva, soklů a jiných stavebních konstrukcí vystavených působení vlhkosti.

ZPRACOVÁNÍ

Do čerstvě nanesené tekuté hydroizolace se vloží páska a vmáčkne se do vrstvy materiálu, která funguje jako přílnavostní lože. Nanesení pásu hydroizolace musí být min. 5cm širší na obě strany, než je šířka vkládaného pásku. Vložení provést bez záhybů. Při vyrovnávání vložené pásky nepoužívat ostré nástroje a postupovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Při napojování pásek překrýt min. 5 cm přes sebe. Následně provést ve 2-3 pracovních krocích celoplošné překrytí pásky hydroizolačním materiálem.

PODKLAD

Příprava podkladu závisí na jeho druhu a typu prováděné izolace. Řídit se pokyny uvedenými v technický listech zpracovávané hydroizolace a projektové dokumentace.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v rolích á 5bm.

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy v závislosti na druhu prováděných prací a zpracovávaných materiálů.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku.. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme významné odchylky zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz