

**Bitúmenová páska na tesnenie škár**

**BFB**

**Tesniaca páska z PVC na preklopenie a utesnenie pracovných a dilatačných škár v bitúmenových plošných izoláciách a reaktívnej izolácii ADR ALLES DICHT 2K.**

<b>Technické informácie:</b>	
Materiál:	PVC s okrajmi z netkanej textílie
Súčiniteľ difúzneho odporu $\mu$ :	cca 10.000
Hrúbka:	cca 1 mm
Pevnosť v ťahu pozdĺžna:	cca 11 N/mm <sup>2</sup>
priečna:	cca 10 N/mm <sup>2</sup>
Ťažnosť pozdĺžna:	cca 350 %
priečna:	cca 325 %
Farba:	sivá
Šírka:	180 mm
Forma dodania:	30 m rolka

**Vlastnosti:**

- jednoduché spracovanie
- veľmi elastická
- odolná voči koreňom
- kompatibilná s bitúmenom
- odolná voči ozónu
- vysoká odolnosť voči agresívnym médiám

**Použitie:**

- na utesnenie pracovných a dilatačných škár medzi konštrukčnými dielmi, napr. deliace škáry v budovách
- na uloženie do bitúmenových silnovrstvových stierok a reaktívnej izolácie ADR ALLES DICHT 2K

**Kvalita a bezpečnosť:**

- vysoká dlhodobá odolnosť
- veľmi ekonomická

**Podklad:**

Podklad nesmie byť zmrznutý, musí byť nosný, čistý a bez prachu alebo iných separačných vrstiev (napr. farebných náterov, olejov na natieranie debnenia).

Silnovrstvová stierka slúži obvykle ako podklad.

**Spracovanie:**

Bitúmenová tesniaca páska sa pred spracovaním nareže na príslušnú dĺžku. Pred montážou

sa termickým zvarením pripraví spoje pásky, skosenie a/alebo spoje v tvare T. Okraje netkanej textílie bitúmenovej tesniacej pásky musia byť pri spracovaní suché!

BFB sa vkladá do najvyššej vrstvy izolácie. Pritom sa naniesie dostatočné množstvo silnovrstvovej stierky v miestach netkanej textílie na tesniacej páske. Potom sa tesniaca páska položí širokým okrajom z netkanej textílie smerom dole. Okraj z netkanej textílie sa po strane dobre pritlačí špachtľou, aby netkaná textília úplne presiakla. Krycia vrstva silnovrstvovej stierky sa nanáša špachtľou mokrá do mokrého podkladu.

Cez úplne prekrytý okraj z netkanej textílie sa musí silnovrstvová stierka naniesť tak, aby presahovala minimálne 2 cm na PVC! Nad ošetrovanou škárou na pásku z PVC stierku nenanášajte.

**Skladovanie:**

V suchu pri teplotách  $\leq 20$  °C.

**Forma dodania:**

30 m rolka, šírka: 180 mm

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou prípadne vykonať skúšky. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja sú vyhradené. V ostatnom platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Stav: január 2013

**Ďalšie informácie:**

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853  
[info@quick-mix.de](mailto:info@quick-mix.de), [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)