

## Výplňová malta BOHR-L

**Výplňová malta na uzatváranie dutín a pórov v murive. Nezmršťuje sa.  
Tekutá konzistencia.**

### Technické údaje:

Doba spracovania:	cca 45 min.
Zrnitosť:	0,5 mm
Vyzretie:	po cca 48 hod.
Teplota pri spracovaní:	+5 °C až +35 °C
Pevnosť v ťahu v ohybe:	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	3,6 N/mm <sup>2</sup>
Spotreba:	na jeden liter výplne cca 1,8 kg suchej zmesi
Skladovanie:	v suchu na drevených paletách, max. 6 mesiacov
Forma dodania:	papierové vrece, 25 kg

### Vlastnosti:

- minerálna
- odolná voči voderozpuštným síranom
- strojovo spracovateľná
- dobre priepustná pre nasledujúce injektážne materiály

### Použitie:

- na výplň dutín a vyvrtávaných otvorov v murive pri vytváraní vnútorných horizontálnych chemických izolácií v pivničných priestoroch
- na vnútorné i vonkajšie použitie

### Spracovanie:

Pri plánovaní aj vykonávaní izolačných prác je nutné riadiť sa všetkými platnými normami a smernicami v danej krajine.

Maltu BOHR-L zmiešajte s cca 8,5 l čistej pitnej vody a dôkladne ju premiešajte tak, aby malta dosiahla homogénnu konzistenciu bez hrudiek.

Pomocou lievika maltu nalejte do predvrtaných otvorov. Spracovať maltu je možné behom 45 minút od jej namiešania.

Alternatívne je možné maltu BOHR-L tiež aplikovať pomocou vhodného čerpacieho zariadenia.

Maltu nechajte 2 dni zrieť a následne otvory znovu prevrtajte. Pokračujte s injektážou s materiálom SKK Injekt alebo SXX Injekt.

Po ukončení injektážneho procesu opäť rozmiešajte produkt BOHR-L s 7,5 l čistej pitnej vody do homogénnej konzistencie bez hrudiek a nalejte pomocou lievika do injektovaných otvorov. Maltu zapravte s úrovňou okolitého povrchu. Po aplikácii materiálu ihneď dôkladne očistite pracovné náradie čistou vodou.

**Skladovanie:**

V suchu na drevených paletách.

**Forma dodania:**

Papierové vrece, 25 kg.

**Upozornenie:**

Technické údaje sa vzťahujú na teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 60%.

Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú prenosné na každú aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku v konkrétnych podmienkach aplikácie. Technické zmeny v rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Výrobok nie je vhodný na injektáž trhlín.

Vydané: október 2014

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft

DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno

SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

[www.tubag.de](http://www.tubag.de)

[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

[www.quick-mix.sk](http://www.quick-mix.sk)

[www.quick-mix.hu](http://www.quick-mix.hu)