

ÖKOTAN

Bitumenový špeciálny základný náter

BSG

Penetračný náter špeciálne na zlepšenie priľnavosti dvojzložkovej zimnej bitúmenovej silnovrstvovej stierky (2K-Winter-Bitumen-Dickbeschichtung) a samolepiacej bitúmenovej pásky, neobsahuje rozpúšťadlá. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Technické informácie:	
Teplota pri spracovaní:	-5 ° C do + 35 ° C
Konzistencia:	kvapalná
Spotreba:	cca 150 g/m ²
Teplotná odolnosť:	-25 °C až +120 °C
Doba preschnutia:	cca 2 hodiny pri 20 ° C / 60% rel. vlhkosti vzduchu cca 1 deň pri -5 ° C / 80% rel. vlhkosti vzduchu
Skladovanie:	v suchých a vhodných priestoroch, > -5 °C
Forma dodania:	balenie po 5 kg, 25 kg
Farba:	čierna

Vlastnosti:

- neobsahuje rozpúšťadlá
- pripravený na použitie
- možné skladovať do -5 °C
- spracovateľné do -5 °C
- možno nanášať valčekom a natierať
- viaže prach

Použitie:

- na zlepšenie priľnavosti dvojzložkovej zimnej bitúmenovej silnovrstvovej stierky na minerálne a bitúmenové podklady
- ako základný náter a prostriedok na príľnutie na extrudované tvrdé polystyrénové dosky
- na vonkajšie i vnútorné použitie

Kvalita a bezpečnosť:

- produkt systému ÖKOTAN
- materiál na báze bitúmenovo-kaučukovej emulzie
- kontrolovaná kvalita

Podklad:

Podklad musí byť nosný, na povrchu suchý, čistý a bez separačných vrstiev. Počas stavebnej

fázy sa medzi podklad a základný náter nesmie dostať voda. Voľné časti odstráňte. Omietky musia byť vytvrdené.

Spracovanie:

Bitumenový špeciálny základný náter ÖKOTAN možno natierať alebo nanášať valčekom. Pri teplotách od -5 °C do 0 °C sa základný náter nanáša nezriedený. Pri teplotách > 0 °C je možné bitúmenový špeciálny základný náter ÖKOTAN zriediť vodou v pomere 1:1. Následnú bitúmenovú silnovrstvovú stierku naneste na úplne vyschnutý základný náter.

Bitumenový špeciálny základný náter ÖKOTAN je potrebné chrániť pred nevhodnými poveternostnými vplyvmi. Spracovanie pri teplotách vzduchu a podkladu od -5 °C do +35 °C.

Spotreba:

V závislosti od nasiakavosti povrchu sa spotrebuje cca 150 g/m².

Skladovanie:

Skladujte v pevne uzavretých obaloch, v suchu, vo vhodných podmienkach a pri teplote > -5 °C.

Forma dodania:

Balenie 5 kg, 25 kg

Upozornenie:

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C /60% relatívnu vlhkosť vzduchu.

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou prípadne vykonať skúšky. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja sú vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Stav: december 2009

Ďalšie informácie:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de