

# Trasový ochranný náter TNS

Nanášaný za účelom trvalej ochrany prírodného kameňa.

Technické údaje:	
Spojivová báza:	trassové vápno
Zrinitosť:	0 - 1,25 mm
Výdatnosť:	cca 0,8 l / kg = zodpovedá cca 32 l na 40 kg vrece
Čas spracovania:	cca 1 hodina
Teplota pri spracovaní:	od + 5 °C do + 30 °C
Skladovanie:	v suchu a zodpovedajúcim spôsobom
Forma dodania:	40 kg vrece
Farba:	sivobéžová

## Spojivová báza:

- trassové vápno

## Vlastnosti:

- minerálny
- odolný proti oteru
- odolný voči teplotným zmenám
- dobrá difúzia vodných pár
- redukuje vodnú nasiakavosť ošetrovaného kameňa

## Použitie:

- ako náter na trvalú ochranu prírodného kameňa
- najmä na tufový kameň a tehly

## Kvalita a bezpečnosť:

- obsahuje jemnú múčku zrinitosti 0 - 0,5 mm
- vápno podľa EN 459
- trass podľa DIN 51043
- podlieha kontrole kvality
- chróman podľa TRGS 613

## Podklad:

Ako podklad sú vhodné prírodné kamene, predovšetkým tehly a tufové kamene. Silno nasiakavé kamene je nutné predvlhčiť. Podklad musí byť nosný.

## Spracovanie:

Náter rozmiešajte miešadlom s čistou vodou do požadovanej konzistencie. Maltu nanášajte štetcom s hrubými a širokými vláknami rovnomerne a pod rovnakým tlakom. Maltu je nutné počas spracovania premiešať, aby bola zachovaná rovnomerá konzistencia. Obvyklá hrúbka nanášania je 1 - 3 mm. Náter sa aplikuje v 3 vrstvách a to vždy s odstupom jedného dňa. Po jednom dni je prvá vrstva náteru dostatočne vyzretá. Celková vrstva náteru nesmie prekročiť hrúbku 3 mm.

Čerstvý náter dôkladne chráňte pred všetkými nepriaznivými vplyvmi, ako je napr. silný vietor, dážď, vysoké alebo nízke teploty a hlavne priame slnečné žiarenie. V prípade nutnosti vykonané dielo chráňte zakrytím vhodnou fóliou. Teplota ovzdušia a podkladu nesmie pri spracovaní klesnúť pod +5 °C. Pri použití náteru je nutné riadiť sa všetkými platnými normami pre spracovanie tohto druhu materiálu.

**Výdatnosť:**

40 kg balenie = cca 32 l mokrej malty.

**Skladovanie:**

V suchu a zodpovedajúcim spôsobom.

**Forma dodania:**

40 kg vrecia

**Upozornenie:**

Tento výrobok s vodou/vlhkosťou reaguje alkalicky. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite zasiahnuté miesta vodou. V prípade zasiahnutia očí okamžite vyhľadajte lekára. Viď - bezpečnostné upozornenia zobrazené na obale produktu.

Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú použiteľné na každú aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre konkrétne podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše všeobecné podmienky.

Vydané: Marec 2008

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft

DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno

SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

[www.tubag.de](http://www.tubag.de)

[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

[www.quick-mix.sk](http://www.quick-mix.sk)

[www.quick-mix.hu](http://www.quick-mix.hu)